


TECHNISCHE DATEN

MULTICO

	Bahnenware	Fliese
Herstellungsart	getuftet, Schlinge	getuftet, Schlinge
Polmaterial	100 % Polyamid 6 (70% Econyl), Solution Dyed	100 % Polyamid 6 (70% Econyl), Solution Dyed
Rückenausrüstung	Textilrücken	EVA Schwerbeschichtung
Träger-/Grundgewebe	synthetisch	synthetisch
Noppenzahl	ca. 161.000/ m ²	ca. 161.000/ m ²
Poleinsatzgewicht	ca. 650 g/m ²	ca. 650 g/m ²
Polschichtgewicht	ca. 450 g/m ²	ca. 450 g/m ²
Polschichtdicke	ca. 2,8 mm	ca. 2,8 mm
Pol-Rohdichte	ca. 0,16 g/cm ³	ca. 0,16 g/cm ³
Gesamtdicke	ca. 5,2 mm	ca. 5,7 mm
Gesamtgewicht	ca. 1840 g/m ²	ca. 3600 g/m ²
Breite/Größe	ca. 400 cm	ca. 50 x 50 cm
Strapazierwert	extrem (33)	extrem (33)
Komfortwert	LC 2	LC 2
Lichtechtheit	> 6	> 6
Wasserechtheit	> 4	> 4
Reibechtheit	> 3-4	> 3-4
Brandverhalten	Cfl – s1 (B1)	Cfl – s1 (B1)
Durchgangswiderstand	ca. 10 ⁹ Ω	ca. 10 ⁹ Ω
Elektrostatisches Verhalten	- 1,3 kV	- 1,3 kV
Wärmedurchlasswiderstand	0,04 m ² K/W	0,09 m ² K/W
Trittschallverbesserungsmaß	ca. 21 dB	ca. 26 dB
Schallabsorption	2000 Hz as 0,43 4000 Hz as 0,59	2000 Hz as 0,43 4000 Hz as 0,59
Treppeneignung	ja	nein
Stuhlrolleneignung	ja	ja
Fußbodenheizungseignung	ja	ja
DIBt – AbZ	Z-156.601-945	Z-156.601-944
Herstellungsland	Deutschland	Deutschland



Farbbezogene Abweichungen zum Kollektionsmuster sind möglich. Stand 07/2013, Änderungen vorbehalten